



# NORDFLEX

## ALKIDINIS GRUNTAS AK-P 0501

### Techninis duomenų lapas

#### PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS

Greitai džiūstantis antikorozinis alkidinis gruntas su cinko fosfatais.

Pagrindinės savybės: stipri adhezija su geležies pagrindo paviršiais, turi geras dengiamąsias ir užpildymo savybes.

Skirta metalinių paviršių gruntavimui patalpų viduje ir išorėje prieš padengimą įvairiais dažais. Gruntas naudojamas remontuojant automobilius, o taip pat laikinai stambiagabaričių konstrukcijų apsaugai nuo korozijos montavimo ir saugojimo metu.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS



*Plienai, geležis:* paviršius turi būti nušlifuotas arba nuvalytas su smėliasrove iki balto metalo. Rūdys turi būti visiškai pašalintos. Nuriebalinkite su antisilikonu.




Jei konstrukcijų paruošimo metu neįmanomas nuvalymas su smėliasrove, arba jei konstrukcijos užterštos aliejais, tepalais ar kitais lubrikantais, tokiu atveju paviršius turi būti plaunamas kelis kartus su atitinkamomis valymo priemonėmis.

#### REKOMENDUOJAMI DAŽAI

Rekomenduojami produktai dažymui po gruntavimo:


1K alkidiniai dažai - AK-C 0101, AK-C 0102, AK-C 0301, AK-C 0302.



#### PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI



Produktas		Svoris/Tūris
A	AK-P-0501	1,000
B	Skiedikliai: R-0501/R-0103/R-0701/R-0801	100-200

#### PRODUKTO NAUDOJIMAS



Metodas	Dažymo pistoletas	Beoris, elektrostatinis (Airmix)
		
Klampumas prie 20°C	20-25 sek.	40 – 45 sek.
Purkštuko diametras	1,7-1,8 mm;	0,011“-0,015“ (0,28-0,38mm)
Oro slėgis	2 - 4 bar	
Medžiagos slėgis	-	~150 bar


## DŽIŪVIMAS



Ore prie +20°C	
Nelimpa dulkės	10 min.
Galima liesti	30 min
Giluminis (pilnai išdžiūna)	6 valandos
Galima dengti dažais	2-3 valandos



## DUOMENYS



Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis (2 sluoksniai)	80-90 μm
Rekomenduojamas sausos plėvelės storis (2 sluoksniai)	40-50 μm
Teorinė išeiga prie 40 μm Teorinė išeiga prie 80 μm	9-11 m <sup>2</sup> /L 4-6 m <sup>2</sup> /L
V.O.C.(lakių organinių junginių)	500 g/l
Sausųjų dalelių kiekis	65% pagal svorį, 47% pagal tūrį
Santykinis svoris	1.39 kg/l



## SAUGOJIMAS



Galiojimo laikas – 6 mėnesiai sandariose originaliuose pakuotėse.



Rekomenduojama laikymo temperatūra +20°C

## PASTABOS



Prieš gruntuojant gerai išmaišyti.



Rekomenduojama patikrinti spalvos atitikimą.



Būtina laikytis nurodymų pateiktų medžiagos duomenų lape ir ant produkto etiketės.

Šioje dokumentacijoje pateikiama informacija buvo kruopščiai surinkta. Ši informacija yra paremta mūsų žiniomis apie produktą pagal išleidimo datą. Tai informacinis leidinys. Mes neatsakome už tikslumą ir užbaigtumą. Vartotojas pats turi įsitikinti, kad produktas tinka jo poreikiams.

Šios informacijos intelektinė nuosavybė, patentai, prekės ženklai ir teisės yra saugomos. Visos teisės yra saugomos.

Gamintojas gali bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti ir/arba panaikinti visą arba dalį šios informacijos ir neįsipareigoja atnaujinti informacijos. Visos instrukcijos taikomos visiems pakeitimams ateiityje.