

Techninis duomenų lapas

PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS

2K Akriliniai dažai. Gerai dengia, blizgūs, atsparūs įbrėžimams, greitai džiūsta. Galima naudoti ant didelių paviršių. Be izocionatų.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS



Visiškai išdžiuvusi, skiedikliui atspari, gerai izoliuota ir lengvai nušlifuota, nauja arba sena dažų danga 280/400.




Paviršius padengtas tinkamu gruntu, užpildu arba glaistu.

REKOMENDUOJAMI GRUNTAI

Rekomenduojami produktai paviršiaus gruntavimui prieš dažymą:

1K alkidinis gruntas: AK-P 0101, 2K epoksidinis gruntas: EP-P-0101, 2K poliuretaninis gruntas PUR-P 0301.



PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI



Produktas		Svoris/Tūris	Gyvybingumas
A	AY-C 0303	1000 ml	5 val
B	Kietiklis H 0301 (standartinis)	1:2	
C	Skiediklis R 09 01	15% max	

PRODUKTO NAUDOJIMAS



Metodas	Dažymo pistoletas	Beoris, elektrostatinis (Airmix)
		
Klampumas prie 20°C	20-23 sek.	30 sek.
Purkštuko diametras	1,3 mm; 1,3mm HVLP	0,18-0,28 mm
Oro slėgis	Iki 3 bar	2,0-3,0 bar (air)
Medžiagos slėgis	-	60-90 bar (material)

DŽIŪVIMAS




Ore prie +20°C	
Nelimpa dulkės	20 min.
Galima liesti	2-2.5 val.
Giluminis (pilnai išdžiūna)	24val.
Tarpinis	10min.



Kameroje prie +60°C	
Nelimpa dulkės	-
Galima liesti	-
Giluminis (pilnai išdžiūna)	30 min.
Tarpinis	10min.



DUOMENYS



Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis (2 sluoksniai)	100-120μm
Rekomenduojamas sausos plėvelės storis (2 sluoksniai)	50-60 μm
Teorinė išeiga prie 50 μm	12 m ² /l
V.O.C.(lakių organinių junginių)	550 g/l
Sausųjų dalelių kiekis (pagal svorį)	70% +/-5
Santykinis svoris	1.19 kg/l (balta spalva) 1.054 kg/l (juoda spalva)



SAUGOJIMAS



Galiojimo laikas – 6 mėnesiai sandariose originaliuose pakuotėse. Dažus sumaišius su kietikliu - gyvybingumas 2-3 valandos.



Rekomenduojama laikymo temperatūra +20°C

NORD FLEX

PASTABOS



Prieš dažant dažai turi būti gerai išmaišyti.



Rekomenduojama patikrinti spalvos atitikimą.



Būtina laikytis nurodymų pateiktų medžiagos duomenų lape ir ant produkto etiketės.

Šioje dokumentacijoje pateikiama informacija buvo kruopščiai surinkta. Ši informacija yra paremta mūsų žiniomis apie produktą pagal išleidimo datą. Tai informacinis leidinys. Mes neatsakome už tikslumą ir užbaigtumą. Vartotojas pats turi įsitikinti, kad produktas tinka jo poreikiams.

Šios informacijos intelektinė nuosavybė, patentai, prekės ženklai ir teisės yra saugomos. Visos teisės yra saugomos.

Gamintojas gali bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti ir/arba panaikinti visą arba dalį šios informacijos ir neįsipareigoja atnaujinti informacijos. Visos instrukcijos taikomos visiems pakeitimams ateityje.

NORD FLEX