



# NORDFLEX

## POLIURATENINIAI DAŽAI **PUR-C 0103**

### Techninis duomenų lapas

#### PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS

2K poliuretaninė danga su tekstūriniu efektu. Danga pasižymi atsparumu, nepalankioms oro sąlygoms ir mechaniniam poveikiui. Atspari subraižymams, suformuoja optimalios išvaizdos galutinę dangą. Dėka savo charakteristikų gali būti naudojama plačiam spektrui metalo gaminių.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS



Visiškai išdžiuvusi, skiedikliui atspari, gerai izoliuota ir lengvai nušlifuota nauja arba sena dažų danga.




Paviršius padengtas tinkamu gruntu, užpildu arba glaistu.

#### REKOMENDUOJAMI GRUNTAI

Rekomenduojami produktai paviršiaus gruntavimui prieš dažymą:  
2K epoksidinis gruntas: EP-P-0101.

#### PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI




| Produktas |                             | Svoris/Tūris | Gyvybingumas |
|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|
| A         | PUR-C-0103                  | 1,000        |              |
| B         | Kietiklis H-0105 (normalus) | 500/600      | 8 val.       |
|           | Kietiklis H-0101(greitas)   | 300/400      | 4 val.       |
| C         | Skiediklis: R-0201          | 0-200*       |              |

#### PRODUKTO NAUDOJIMAS



| Metodas             | Dažymo pistoletas                                       | Beoris, elektrostatinis (Airmix) |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                     |                                                         |                                  |
| Klumpumas prie 20°C | 25-30 sek.                                              | <30 sek.                         |
| Purkštuko diametras | 1,7-2.5 mm;                                             | 0,18-0,28 mm                     |
| Oro slėgis          | 1-2 bar dideliai tekstūrai;<br>4-5 bar mažai tekstūrai. | 2,0-5,0 bar (air)                |
| Medžiagos slėgis    | -                                                       | 100 bar (material)               |

**PASTABA:** Naudojant mažesnio diametro purkštuvus ir didesnę slėgį, tekstūrinis efektas mažėja, didinant diametrą ir mažinant slėgį, gaunamas ryškesnis tekstūrinis efektas.




| Ore prie +20°C              |            |
|-----------------------------|------------|
| Nelimpa dulkės              | 60 min.    |
| Galima liesti               | 6-8 val.   |
| Giluminis (pilnai išdžiūna) | 24 val.    |
| Tarpinis                    | 20-30 min. |



| Kameroje prie +60°C         |            |
|-----------------------------|------------|
| Nelimpa dulkės              | -          |
| Galima liesti               | 20-30 min. |
| Giluminis (pilnai išdžiūna) | 45 min.    |
| Tarpinis                    | 10-20 min. |

## DUOMENYS



|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis (2 sluoksniai) | -                                                   |
| Rekomenduojamas sausos plėvelės storis (2 sluoksniai)  | 75 μm                                               |
| Teorinė išeiga prie 75 μm                              | 12,4 m²/l                                           |
| V.O.C.(lakių organinių junginių)                       | 320 g/l                                             |
| Sausųjų dalelių kiekis (pagal tūrį)                    | 62%                                                 |
| Santykinis svoris                                      | 1.49 kg/l (balta spalva)<br>1,17kg/l (juoda spalva) |

## SAUGOJIMAS



|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Galiojimo laikas – 6 mėnesiai sandariose originaliuose pakuotėse. Dažus sumaišius su kietikliu - gyvybingumas 2-3 valandos. |
| Rekomenduojama laikymo temperatūra +20°C                                                                                    |

# NORDFLEX

## PASTABOS



Prieš dažant dažai turi būti gerai išmaišyti.



Rekomenduojama patikrinti spalvos atitikimą.



Būtina laikytis nurodymų pateiktų medžiagos duomenų lape ir ant produkto etiketės.

Šioje dokumentacijoje pateikiama informacija buvo kruopščiai surinkta. Ši informacija yra paremta mūsų žiniomis apie produktą pagal išleidimo datą. Tai informacinis leidinys. Mes neatsakome už tikslumą ir užbaigtumą. Vartotojas pats turi įsitikinkite, kad produktas tinka jo poreikiams.

Šios informacijos intelektinė nuosavybė, patentai, prekės ženklai ir teisės yra saugomos. Visos teisės yra saugomos.

Gamintojas gali bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti ir/arba panaikinti visą arba dalį šios informacijos ir neįsipareigoja atnaujinti informacijos. Visos instrukcijos taikomos visiems pakeitimams ateityje.

# NORDFLEX